

Idrofondo H20

Однокомпонентная грунтовка на водной основе с естественным эффектом

Idrofondo H20 - это однокомпонентная грунтовка на основе акриловой смолы, особенно подходящая для покрытия деревянных полов лаком с естественным эффектом, когда вы хотите сохранить первоначальный цвет древесины. Вы можете легко отшлифовать его и покрыть сверху лаками на водной основе. Idrofondo H20 имеет низкое содержание ЛОС.

Технические характеристики - 20 °C - 60% относительной влажности

Внешний вид	Белая жидкость
Плотность	1,040 кг/л
pH	7,5 – 8,0
Пыль не прилипает	10 – 15 минут
Нанесение верхнего покрытия	Минимум 1 час
Шлифование	2 – 3 часа
Разбавление для распыления	10% воды
Расход	10 – 12 м ² /литр
Температура нанесения	> 10 °C – Чувствителен к замерзанию
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре окружающей среды > 10°C
ЛОС	75 г/л, cat A/i (WB), ограничение 140 г/л (2004/42/CE)
Очистка инструмента	очистите валик сразу после его использования водой с нейтральным мылом с помощью “выжималки”, пока валик не станет чистым, по возможности промойте чистой водой. Храните валики в Soluzione di Lavaggio S/28, должным образом разбавленной водой, перед использованием промойте их чистой водой.
Упаковка	5 л.

Применение

Отшлифуйте деревянный пол, чтобы получить гладкую поверхность без следов масла, жира, воска или предыдущих лаков. Заполните и разгладьте поверхность шпаклевкой на водной основе, такой как Idrostucco RS/30, или на основе растворителя, такой как Lega Stucco RS/A, смешанной с древесной пылью; завершите цикл шлифования наждачной бумагой с зернистостью 120-150.

Тщательно пропылесосьте и очистите деревянный пол перед нанесением грунтовки. Всегда проверяйте наличие подходящих условий для нанесения лака.

Встряхните барабан и нанесите один слой Idrofondo H20 валиком или кистью.

После высыхания (2-3 часа) тщательно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 180-220. Тщательно очистите поверхность. В качестве альтернативы вы можете нанести первый слой, затем отшлифовать через 1 час и, наконец, нанести второй слой.

Завершите нанесение лака одним из наших лаков на водной основе, следуя инструкциям в технических паспортах.

Примечание

В случае термодревесины или древесины, подвергнутой промышленной выдержке с использованием аммиака или других реагентов, рекомендуется проверить совместимость с грунтовкой, чтобы убедиться в отсутствии аномальных реакций или проблем с адгезией. Такое же внимание следует уделять маслянистой или смолистой древесине, особенно если она не используется часто.

Чувствителен к морозу

Не выливайте непосредственно на пол. Используйте подходящую емкость.



Лаки и
отделка

Idrofondo H20



Сертификаты



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Избегайте нанесения грунтовки в два разных приема по периметру и по всей поверхности. Начните с небольших наружных сегментов и сразу же обработайте близлежащие участки. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол во время нанесения. Избегайте воздушных потоков.

Выключите обогрев, прежде всего при включенном обогреве..

Idrofondo H20 можно использовать для разбавления красящего грунтовочного слоя

Idrofondo Industry.



Лаки и
отделка

Idrofondo H20

Нормы безопасности

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетке, и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые контейнеры в соответствии с действующими местными правилами.



Сертификаты



Информация, приведенная в настоящем техническом паспорте, предназначена только для ознакомления и мы за нее не несем ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. Обновление 07 – 19/07/2021. Текущий технический паспорт заменяет предыдущий

TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com