

Lega Stucco RS/A

Шпатлевка для деревянных полов на основе растворителя с низким запахом

Быстросохнущий полимерный наполнитель на основе растворителя с низким запахом, смешиваемый с древесным порошком для затирки швов и выравнивания деревянного пола перед нанесением лака. Чтобы цвет шпаклевки был максимально приближен к цвету древесины, мы рекомендуем использовать тот же порошок, который получается при шлифовании обрабатываемого деревянного пола. Его можно повторно обработать любыми грунтовками и лаками, как на основе растворителей, так и на водной основе.

Технические характеристики при 20 °C и 60% относительной влажности.

Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость
Плотность	0.870 кг/л
Dust dry	20 minutes
Готов к шлифовке	Через 30 – 40 минут
Возможное разбавление	Solvente A
Расход	10 – 20 м²/л
Температура нанесения	От +10 до +35 °C
Чистка инструментов	Сразу после использования с растворителем di Lavaggio S23
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке
Упаковка	Пластиковые банки объемом 5 и 10 литров



Лаки и
отделка

Lega Stucco RS/A



Сертификаты

Инструкция по применению

Отшлифуйте деревянный пол крупной и тонкой наждачной бумагой средней зернистости, чтобы получить гладкую поверхность, очищенную от предыдущих лаков, масел, смазок и восков. Соберите древесную пыль после второй шлифовки и смешайте ее с Lega Stucco RS/A для получения смеси желаемой консистенции (соотношение смеси до 30% древесной пыли).

Быстро и равномерно распределите по полу американским шпателем, следя за тем, чтобы он в лучшем случае проникал в трещины. При необходимости повторите операцию.

Дождитесь полного высыхания, а затем завершите подготовку пола, используя абразив с зернистостью 100-120 г. Прежде чем приступить к отделочным работам, обязательно удалите все излишки затирки.

Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте указания на маркировке и ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием изделия.

Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с положениями действующего местного законодательства.

Рекомендации, содержащиеся в данном техническом паспорте, даны исключительно для информации и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для использования по назначению. Rev 02 – 24/03/2020 Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com